



Lötdraht HF34, Sn60Pb40, OR M0, 1mm, 1000g

Artikel-Nr: 580033
Lagerbest Sofort Lieferbar (16)
and:

CHF 76.80

5+	CHF 76.80	CHF 72.80	(5% sparen)
10+	CHF 72.80	CHF 68.10	(11% sparen)
20+	CHF 68.10	CHF 64.00	(16% sparen)

Beschreibung

Der Lötdraht HF34 ist ein halogenfrei aktiviertes Flussmittel auf Basis organischer Säuren und kombiniert in hervorragender Weise hohe Aktivität und gute Fliesseigenschaften mit minimal hellen, in der Regel kaum sichtbaren und festen Rückständen. Entwickelt für hohe Anforderungen beim konventionellen Löten, sowie beim Löten von SMDs in der industriellen Fertigung und für das Reparatur- und Nachlöten.

Technische Daten

- wenig Flussmittel (rückstandsarm)
- reduzierte Harzmenge (kein thermischer Abbau des Harzes an der heissen LötKolbenspitze, optisch guter Eindruck)
- hoher Anteil organischer Säuren (gute Aktivität, SMT-geeignet)
- halogenfrei (elektrische Sicherheit)
- kaum Rückstände (Verflüchtigung bei Löttemperatur)
- weniger Dämpfe (geringe Zersetzung und Verdampfung von Harzen, reduzierte Arbeitsplatzbelastung, geringere Kontamination in der Umgebung der Lötstelle)

Anwendungsbereiche

Der Lötdraht HF34 kann für Handlötung und Maschinenlötung im Bereich der Elektrotechnik und Elektronik eingesetzt werden. Man benötigt nur geringe Mengen an Drahtflussmittel, um ein gutes Lötergebnis zu erzielen. Dadurch verbleibt auf der Leiterplatte eine nur sehr geringe Menge an Rückständen. Aufgrund der besonderen Zusammensetzung muss geprüft werden, ob die Rückstände auf der Leiterplatte verbleiben können. Wirkungsvoll gereinigt werden kann mit den Reinigungsmedien Stannol Flux-Ex 200B oder Stannol Flux-Ex 500.

Zusätzliche Information

Hersteller	STANNOL
Bleihaltig	Ja
Halogenfrei	Ja
Fairtin	Nein

Legierung	Zinn/Blei
Anteil Zinn (Sn) in %	60
Durchmesser (mm)	1
Spulengrösse (g)	1000
Schmelztemperatur (°C)	183
Flussmittel	ORM0
Anteil Blei (Pb) in %	40
Produktserie	HF34