



Lötdraht Kristall 400, Sn99,3Cu0,7 - TC, RE  
L0, 0.7mm, 500g

Artikel-Nr: 810031  
Lagerbest Sofort Lieferbar (14)  
and:

CHF 58.60

|     |           |           |              |
|-----|-----------|-----------|--------------|
| 5+  | CHF 58.60 | CHF 55.50 | (5% sparen)  |
| 10+ | CHF 55.50 | CHF 51.90 | (11% sparen) |
| 20+ | CHF 51.90 | CHF 48.80 | (16% sparen) |

Beschreibung

Kristall-Lötdrähte ermöglichen schnelles Löten auf Kupfer und Messing sowie auf vorverzinnten Oberflächen. Die Aktivität der halogenaktivierten Typen auf Nickel ist ebenfalls gut, abhängig von der Oxidation der Nickelschicht. Die hohe thermische Stabilität der Kristall-Flussmittel ist vorteilhaft beim Löten mit hochschmelzenden Legierungen. Die Harz- und Flussmittelsysteme wurden entwickelt, um rückstandsarme Produkte mit verminderter Aktivität zu erzielen. Dies wird dadurch erreicht, dass während des Lötprozesses eine teilweise Zersetzung und Verflüchtigung stattfindet. Es kann eventuell hierbei eine sichtbare Rauchentwicklung auftreten. Auf jeden Fall muss der Lötrauch aus dem Arbeitsbereich der Bediener entfernt (abgesaugt) werden.

Technische Daten

- Halogenfrei (bei Kristall 400)
- schnelles Löten (mehrere Aktivitätsstufen für alle Anwendungen)
- gute Ausbreitung (auf Kupfer, Messing und Nickel)
- klare Rückstände
- thermisch stabil (geringe Spritzneigung)
- milder Geruch

Anwendungsbereiche

Lötkolben: Die optimale Lötspitzentemperatur und der Wärmebedarf bei einem Handlötverfahren sind abhängig von der Kolbenkonstruktion und der Lötaufgabe. Unnötig hohe Lötspitzentemperaturen bei langen Lötkontaktzeiten sollten vermieden werden, da eine hohe Lötspitzentemperatur die Neigung zum Spritzen des Flussmittels erhöht und zu dunkleren Rückständen führt. Die Lötkolbenspitze sollte gut verzinnt sein. Dies ist mit dem Stannol Kristall-Lötdraht möglich. Stark verschmutzte Lötspitzen sollten zunächst gereinigt und mit Stannol Tippy vorverzinnt werden. Danach ist überschüssiges Lot mit einem sauberen, feuchten Schwamm abzustreifen, bevor die Lötkolbenspitze mit Kristall-Lötdraht nochmals verzinnt wird.

Zusätzliche Information

|             |      |
|-------------|------|
| Fairtin     | Nein |
| Halogenfrei | Ja   |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Hersteller              | STANNOL      |
| Anteil Kupfer (Cu) in % | 0.7          |
| Anteil Zinn (Sn) in %   | 99.3         |
| Legierung               | Zinn/Kupfer  |
| Durchmesser (mm)        | 0.7          |
| Flussmittel             | RELO         |
| Schmelztemperatur (°C)  | 227          |
| Spulengrösse (g)        | 500          |
| Bleihaltig              | Nein         |
| Produktserie            | Kristall 400 |