



Lötdraht HS10, Sn96,3Ag3,7 - TS, RO M1,
0.7mm, 500g

Artikel-Nr: 631947
Lagerbest Sofort Lieferbar (7)
and:

CHF 178.90

5+	CHF 178.90	CHF 169.70	(5% sparen)
10+	CHF 169.70	CHF 158.70	(11% sparen)
20+	CHF 158.70	CHF 149.10	(16% sparen)

Beschreibung

Der Elektroniklötdraht HS10 ist ein seit Jahren bewährtes Produkt unserer Forschung, welches für besonders hohe Qualitätsanforderungen in der industriellen Fertigung sowie für das schnelle Reparatur- und Nachlöten entwickelt wurde. Der Lötdraht HS10 zeichnet sich in hervorragender Weise durch hohe Aktivität, d.h. schnelle Ausbreitung und elektrisch sichere Rückstände aus. Das Drahtflussmittel HS10 besteht aus halogenaktiviertem Naturharz (Kolophonium) und entspricht nach J-STD-004 Typ ROM1.

Technische Daten

- feste Rückstände (kein Kleben, chemisch-physikalische Sicherheit)
- spezieller Aktivator (höhere Ausbreitungsgeschwindigkeit, schnelles Löten, somit geringere Taktzeiten)

Anwendungsbereiche

Der Lötdraht HS10 kann für Hand- und Roboterlötung im Bereich der Elektrotechnik und Elektronik eingesetzt werden. Die Flussmittelrückstände können auf den Lötstellen verbleiben. Muss aus optischen oder technischen Gründen gereinigt werden, kann dies wirkungsvoll mit den Reinigungsmedien Stannol Flux-Ex 200B oder Stannol Flux-Ex 500 durchgeführt werden.

Zusätzliche Information

Hersteller	STANNOL
Produktserie	HS10
Flussmittel	ROM1
Bleihaltig	Nein
Halogenfrei	Nein
Fairtin	Nein

Legierung	Zinn/Silber
Anteil Zinn (Sn) in %	96.3
Anteil Silber (Ag) in %	3.7
Durchmesser (mm)	0.7
Spulengrösse (g)	500
Schmelztemperatur (°C)	221